

Sika® Abglättmittel N

Für ansprechende Oberflächen von Sikaflex® Dichtstoffen

Typische Produkteigenschaften

Chemische Basis	wässrige Tensidlösung
Farbe	Farblose, transparente Flüssigkeit
Dichte (CQP ¹ 006-3 / ISO 2811-1)	1 kg/l
Viskosität ² (CQP 012-1 / DIN 53211)	4 mm 15 s
Flammpunkt (CQP 007-1 / ISO 13736)	nicht anwendbar
Verarbeitungstemperatur	5 °C – 35 °C
Lagerung	verschlossen, kühl, trocken und frostfrei
Haltbarkeit	12 Monate

¹⁾ CQP = Corporate Quality Procedure

²⁾ 23°C / 50% r. F.

Beschreibung

Sika® Abglättmittel N ist ein wasserbasierendes lösemittelfreies Hilfsmittel für Sikaflex® Produkte.

Produktvorteile

- neutral
- hautfreundlich
- verträglich mit Lacken und Farben (auch wasserbasierende)
- kein Auswaschen frischer Dicht- / Klebstoffe

Anwendungsbereich

Sika® Abglättmittel N ist ein Hilfsmittel zum Abglätten der Oberfläche frisch verarbeiteter Sikaflex® Kleb- und Dichtstoffe. Das Produkt zeigte bei Versuchen keinerlei negative Effekte auf Lackoberflächen. Dennoch wird empfohlen vor der Anwendung einen Vorversuch durchzuführen um die Kompatibilität, speziell von frischen und/oder wasser-basierten Lacken zu prüfen. Dieses Produkt ist nur für erfahrenen und professionellen Anwender geeignet. Um Materialverträglichkeit gewährleisten zu können, müssen Vorversuche mit Originalmaterialien unter den jeweiligen Bedingungen durchgeführt werden.



Verarbeitung

Sika® Abglättmittel N kann direkt auf die Oberfläche aufgesprüht und dann mit dem geeigneten Werkzeug abgeglättet werden. Alternativ kann die Oberfläche mit dem vorgängig in Sika® Abglättmittel N eingetauchtes Werkzeug geglättet werden. Die Viskosität von Sika® Abglättmittel N kann angepasst werden, indem sauberes Wasser hinzugemischt wird. Gebinde nach Gebrauch sofort wieder fest verschliessen.

Überlackieren

Sika® Abglättmittel N enthält geringe Mengen wasserlöslicher Bestandteile, die auf dem Untergrund verbleiben. Diese Bestandteile können einfach mit Wasser entfernt werden. Wenn Sikaflex®, das mit Sika® Abglättmittel N behandelt wurde, überlackiert werden soll, wird empfohlen, den Untergrund vorher mit Wasser abzuwischen. Dies kann auch direkt nach dem Abglätten mit einem Spray mit niedrigem Druck erfolgen.

Lagerung

Ungeöffnete Gebinde können zwischen 5°C und 25°C mindestens 12 Monate aufbewahrt werden. Angebrochene Gebinde müssen innerhalb einiger Wochen verarbeitet werden. Zersetzung des Produktes resultiert in Wachstum von Mikroorganismen und verursacht als Konsequenz einen unangenehmen Geruch. In solchen Fällen muss das Produkt entsorgt werden.

Weitere Informationen

Arbeitsanweisungen erstellt für spezifische Anwendungen können zusätzliche Daten als in diesem Produktdatenblatt spezifiziert enthalten.

Folgende Dokumente sind auf Anfrage erhältlich:

- Sicherheitsdatenblatt

Gebinde

Dose	1 l
------	-----

Hinweis Messwerte

Alle in diesem Merkblatt genannten technischen Werte basieren auf Laborversuchen. Auf Grund von uns nicht beeinflussbarer Umstände können aktuell gemessene Werte variieren.

Arbeitsschutzbestimmungen

Für den Umgang mit unseren Produkten bei Transport, Handhabung, Lagerung und Entsorgung sind die wesentlichen physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Hinweis

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Weitere Informationen unter:
www.sika.ch
www.sika.com

Sika Schweiz AG
Industry
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Schweiz
Tel. +41 44 436 40 40
Fax +41 44 436 45 64

Technische Beratung
0800 81 40 40
Bestellwesen
0800 82 40 40

