BERNER

Composto sigillante per motore

- Applicazione facile
  - Semplice da maneggiare grazie al sistema di dosaggio
  - Permanentemente elastico, non si restringe dopo l'indurimento
- Forma innovativa
  - Non è necessaria la pistola
  - Sistema a pressione a doppio pistone con un pratico ugello che espelle completamente il prodotto
- Protezione elevata
  - Resistente a benzina, oli minerali, grasso e antigelo
  - Resistente agli alcali e agli acidi inorganici diluiti
  - Resistente ai raggi UV, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento
  - Resiste alle vibrazioni, all'espansione e alla contrazione termica
- Per uso professionale
  - Adatto per la produzione di anelli di tenuta di ricambio
  - Formazione rapida della pellicola
  - Stabilità eccellente
  - Estrusione più regolare che segue meglio le superfici
  - Tissotropico da utilizzare su superficie verticale
  - Formulato per applicazioni ad alta temperatura
  - Sostituisce quasi ogni guarnizione tagliata e ricopre le guarnizioni pretagliate per aumentarne l'affidabilità
  - Realizza guarnizioni affidabili "formate sul posto" che resistono a crepe, restringimenti e migrazioni

Applicazioni

- Può essere utilizzato su tutti i substrati non porosi, ottima adesione su metalli, vetro e substrati smaltati
- Ideale per sigillare impianti di riscaldamento, sigillatura in pompe e motori e, in generale, in tutte le applicazioni di sigillatura che richiedono resistenza alle alte temperature
- Silicone che resiste a temperature molto elevate. Richiesto per sigillare parti dei motori
- Collettori di scarico, alloggiamenti di termostati, coperchi di valvole, coperchi di ingranaggi di distribuzione, pompe d'acqua e coperchi differenziali

Consigli di applicazione

- Tutte le superfici devono essere robuste, pulite, asciutte e prive di grasso e polvere
- Applicare il materiale

Nota

- Non applicare in pieno sole poiché si asciugherà molto velocemente
- Garantire una buona ventilazione durante l'indurimento

Dati tecnici

Base chimica	Sigillante lucido
Temperatura di lavorazione	5 °C - 35 °C
Larghezza giunto (min-max)	5 - 30 mm
Tempo di formazione della pelle	10 minuti
Range di temperatura	-40 °C - +285 °C
Polimerizzazione giornaliera	2 mm/day
Durezza Shore A	30±5
Resistenza a trazione	2 N/mm^2

160421-2333

Titolo	Colore		Contenuto	Contenitore	Conf. Cartuccia	Nr. articolo
Sigillante Motore Grigio	Alluminio	9007	200 ml	Cartuccia	1/12	343968
Sigillante motori nero	Nero	9005	200 ml	Cartuccia	1/12	343965