

Terokal 9225 SF

- Pour éviter tout marquage visible sur la surface, le produit doit être polymérisé sous Infrarouge entre 60 et 70 °C.
- Excellente ponçabilité
- Compatible avec toutes les gammes de peinture - toujours utiliser le primaire Terokal 150.

Applications:

Pare-chocs, tabliers, etc. Application facile avec le pistolet Teromix (2 x 25 ml) et facile à mélanger avec les buses auto mélangeuses et la double cartouche.

Conditionnements: Cartouche 2 x 25 ml

Fiche technique

Base	Polyuréthane bi-composante
Application	Collage
Temps de mise en œuvre (climat standard)	en 2 min.
Zone à réparer	Moins de 5 cm