

Scheda tecnica prestolith special Resina poliestere



Resina poliestere elastica, insatura e molto reattiva, può essere utilizzata praticamente su ogni superficie, soprattutto in abbinamento a tessuto di fibra di vetro o panni di fibra di vetro, per chiudere buchi, fori da ruggine e danni di grandi dimensioni. Da risultati molto buoni su metallo, legno e calcestruzzo, nel settore automobilistico, in casa, nel modellismo e nella costruzione di stampi nonché in altri ambiti industriali, ad esempio su condutture e tubi con perdite, caldaie, imbarcazioni, ecc.

Se la superficie deve essere verniciata, si consiglia di concludere l'intervento con presto Stucco poliestere universale o presto Stucco microfine.

Qualità e caratteristiche

- Facile da lavorare
- Elevata elasticità
- Buona aderenza
- Facilmente carteggiabile anche dopo periodi prolungati
- Resiste agli acidi e alle basi deboli, ai carburanti, ai solventi, all'acqua e ai sali antigelo

Proprietà chimico-fisiche

- **Base:** resina poliestere elasticizzata insatura
- **Colore:** color miele
- **Odore:** di stirene
- **Forma:** soffice, tixotropica
- **Tempo di impiegabilità/lavorazione a 20°C:** ca. 10 min.
- **Temperatura di lavorazione:** da 12°C
- **Essiccazione (a 20°C, umidità relativa 50%):** Carteggiabile dopo: ca. 30 minuti
- **Punto di infiammabilità:** ca. 33°C (resina); non applicabile per l'indurente
- **Densità a 20°C:**
resina 1,2 g/cm³
indurente 1,15 g/cm³
- **Aggiunta di indurente:** 2 - 4 % (miscela ottimale 2,5 %)
- **Resistenza termica del materiale indurito:** 120°C
- **Conservabilità/stoccaggio:** 24 mesi, se conservato correttamente (=10°C-25°C, umidità relativa max. 60%) nel recipiente originale chiuso. Tenere al riparo dai raggi diretti del sole, dal gelo e dall'umidità.
- **Recipiente:**
Resina: latte ad anello sottile
Indurente: tubetti di plastica

Ambiente ed etichettatura

Amico dell'ambiente: tutti i prodotti MOTIP DUPLI sono esenti al 100% da metalli pesanti e dal 1977 contengono propellenti esenti da CFC. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento: smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Etichettatura: tutti i prodotti MOTIP DUPLI sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura ai sensi della Direttiva UE 1999/45/EG. Tutti gli aerosol corrispondono al TRGS 200 e TRG 300 ai sensi della Direttiva 75/324/CEE (Direttiva che regola gli aerosol) in base all'ultima versione valida.

Applicazione

- La superficie da riparare va liberata dalla ruggine e deve essere pulita, asciutta, sgrassata e levigata.
- A seconda delle dimensioni del punto danneggiato, ritagliare il tessuto di fibra di vetro presto in modo tale che rimangano dei margini sufficienti.
- Prelevare dalla confezione la quantità di resina necessaria e miscelare bene con la corrispondente quantità di indurente e lavorare in un passaggio come segue:
- spalmare la superficie pretrattata con della resina e appoggiarvi sopra il materiale di fibra di vetro ritagliato.
- Con un pennello, premere uniformemente partendo dai bordi e impregnare nuovamente con resina poliesteri. La fibra di vetro non deve presentare bolle d'aria.
- Come ultimo strato va appoggiato e picchiettato il panno di fibra di vetro presto che costituisce una superficie adatta per le strutture successive. È possibile sovrapporre più strati.
- Se la superficie deve essere verniciata, si consiglia di concludere l'intervento con presto plastic Stucco riempitivo o presto flex Stucco microfine. La superficie della resina poliesteri, che rimane appiccicosa, funge da perfetto ancorante. Se si desidera, è tuttavia anche possibile eliminarla lavandola con diluente nitro.
- Pulire gli attrezzi di lavoro subito dopo l'uso, eventualmente lavarli con diluente nitro.
- Non riversare nella latta il materiale miscelato.
- Dopo ca. 20-30 minuti la superficie stuccata può essere forata, levigata, segata, limata e verniciata.

Dati per l'ordinazione

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. MOTIP DUPLI è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa MOTIP DUPLI.

Ultimo aggiornamento: 16.09.2010

La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 17.11.2014

MOTIP DUPLI ITALIA SPA | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 info@motipdupli.it