

Sikaflex®-268

Kleb- und Dichtstoff mit hervorragender Witterungs- und Reinigungsmittelbeständigkeit

Typische Produkteigenschaften

Chemische Basis	1-K Polyurethan
Farbe (CQP ¹ 001-1)	schwarz
Härtungsmechanismus	feuchtigkeitshärtend
Dichte vor Aushärtung (CQP 006-4)	1.3 kg/l
Standfestigkeit (CQP 061-1)	sehr gut
Verarbeitungstemperatur	5 °C bis 40 °C
Hautbildezeit ²	60 min
Offene Zeit ²	40 min
Durchhärtegeschwindigkeit	(siehe Diagramm)
Volumenänderung (CQP 014-1)	-1 %
Härte Shore A (CQP 023-1 / ISO 868)	55
Zugfestigkeit (CQP 036-1 / ISO 37)	6 MPa
Reissdehnung (CQP 036-1 / ISO 37)	500 %
Weiterreisswiderstand (CQP 045-1 / ISO 34)	13 N/mm
Zugscherfestigkeit (CQP 046-1 / ISO 4587)	4.5 MPa
G-Modul (CQP 081-1)	bei 0.1 – 10% Scherung 1.4 MPa
Einsatztemperatur (CQP 513-1)	-50 °C bis 90 °C
Haltbarkeit (Lagerung unter 25 °C im ungeöffneten Gebinde)	Beutel 9 Monate Fass / Hobbock 6 Monate

¹⁾ CQP = Corporate Quality Procedure

²⁾ 23 °C / 50% r.F.

Beschreibung

Sikaflex®-268 ist ein hochbelastbarer, elastischer, toleranzausgleichender 1-Komponenten-Polyurethan-Kleb- und Dichtstoff, welcher speziell für die Schienenfahrzeugindustrie entwickelt wurde. Er härtet mit Luftfeuchtigkeit zu einem beständigen Elastomer aus. Sikaflex®-268 zeigt eine sehr gute Witterungsbeständigkeit und eine einzigartige Beständigkeit gegenüber einer breiten Auswahl von Schienenfahrzeugreinigern.

Produktvorteile

- Beständig gegenüber einer breiten Auswahl von Schienenfahrzeugreinigern
- sehr gute Witterungsbeständigkeit
- sehr gute Verarbeitungseigenschaften
- sehr gute Abglättbarkeit
- Nach E DIN 6701-3: 2010-8 geprüft
- Lösemittel- und PVC-frei

Anwendungsbereich

Sikaflex®-268 ist geeignet für die Verklebung von grossen Bauteilen und die Direktverglasung im Schienenfahrzeugbau und Reparaturmarkt. Das Produkt zeigt hervorragende Verarbeitungseigenschaften und Abglättbarkeit. Mit seiner überlegenen Beständigkeit gegenüber den üblich eingesetzten Schienenfahrzeugreinigern und seiner herausragenden Witterungsbeständigkeit, ist das Produkt für Sichtfugen geeignet. Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Um Haftung und Materialverträglichkeit gewährleisten zu können, müssen Vorversuche mit Originalmaterialien unter den jeweiligen Bedingungen durchgeführt werden.



Härtungsmechanismus

Die Vernetzungsreaktion von Sikaflex®-268 erfolgt mit Luftfeuchtigkeit. Bei niedriger Temperatur ist der Wassergehalt der Luft geringer und die Vernetzungsreaktion verläuft etwas langsamer.




Diagramm 1: Durchhärtageschwindigkeit für Sikaflex®-268

Chemische Beständigkeit

Sikaflex®-268 ist beständig gegen Wasser, wässrige Reinigungsmittel (sauer, neutral sowie alkalisch, chlorfrei und normal konzentriert); kurzzeitig beständig gegen Treibstoffe, Mineralöle sowie pflanzliche und tierische Fette und Öle; nicht beständig gegen organische Säuren, konzentrierte Mineralsäuren, Laugenlösungen sowie Lösungsmittel.

Das Produkt ist beständig gegenüber einer breiten Auswahl von Schienenfahrzeugreinigern, sofern diese gemäss den Richtlinien des Herstellers eingesetzt werden. Die korrekte Verdünnung, Einwirkzeit, Temperaturen und gründliches Spülen mit Frischwasser nach dem Reinigungsprozess müssen in jedem Fall eingehalten werden. Falls diese Faktoren nicht entsprechend berücksichtigt werden, kann das Produkt negativ beeinflusst werden.

Die Informationen sind nur Anhaltspunkte. Eine objektbezogene Beratung erhalten Sie auf Anfrage.

Verarbeitungshinweise

Untergrundvorbereitung

Die Haftflächen müssen sauber, trocken, staub-, öl- und fettfrei sein.

Die Untergrundvorbehandlung ist abhängig von den zu verklebenden Untergründen und dem Herstellungsprozess und muss durch Vorversuche geprüft werden.

Eine objektbezogene Beratung erhalten Sie auf Anfrage.

Verarbeitung

Für zufriedenstellende Resultate muss Sikaflex®-268 mit geeigneten Pump- und Dosieranlagen oder einer Kolbenpistole verarbeitet werden.

Sikaflex®-268 kann zwischen 5 °C und 40 °C verarbeitet werden, jedoch müssen entsprechend Reaktivität und Verarbeitungseigenschaften berücksichtigt werden. Die ideale Verarbeitungstemperatur (für Klebstoff, Substrat und Umgebung) liegt zwischen 15 °C und 25 °C.

Für eine gleichmässige Klebstoffschichtdicke empfehlen wir, den Klebstoff in Form einer Dreiecksraupe aufzutragen (siehe Abbildung 1).




Abbildung 1: Empfohlener Klebstoffauftrag

Für die Beratung zur Auswahl und Einrichtung einer geeigneten Pumpanlage setzen Sie sich bitte mit der Abteilung System Engineering der Sika Industry in Verbindung.

Entfernung

Nicht ausgehärtetes Sikaflex®-268 kann von Geräten und Werkzeugen mit Sika® Remover-208 entfernt werden. Ausgehärtetes Material kann nur noch mechanisch entfernt werden.

Hände/Haut sollten sofort mit Sika® Handclean oder einer geeigneten Handwaschpaste und Wasser gereinigt werden. Keine Lösemittel auf der Haut verwenden!

Weitere Informationen

Anwendungsspezifische Arbeitsanleitungen können die in diesem Datenblatt angegebenen Werte ergänzen.

Folgende Dokumente sind auf Anfrage erhältlich:

- Sicherheitsdatenblatt
- Allg. Richtlinien zur Verarbeitung von Sikaflex® Kleb- und Dichtstoffen

Gebinde

Beutel	600 ml
Hobbock	23 l

Hinweis Messwerte

Alle in diesem Merkblatt genannten technischen Werte basieren auf Laborversuchen. Auf Grund von uns nicht beeinflussbarer Umstände können aktuell gemessene Werte variieren.

Arbeitsschutzbestimmungen

Für den Umgang mit unseren Produkten bei Transport, Handhabung, Lagerung und Entsorgung sind die wesentlichen physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Hinweis

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.



Weitere Informationen:
www.sika.ch
www.sika.com

Sika Schweiz AG
Industry
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Schweiz
Tel. +41 58 436 40 40
Fax +41 58 436 45 64

