



## Solutions pour la réparation automobile

### 3M™ Revêtement Anti Gravillons en Aérosol 08888

---

#### 1) Références

3M™ 08888 (aérosol de 500 ml)

#### 2) Description et utilisation

Le revêtement 3M 08888 est un revêtement gris en caoutchouc en aérosol, qui procure une protection contre les gravillons, les intempéries et la corrosion. Il sèche vite, peut être peint et présente de bonnes propriétés d'insonorisation.

L'aérosol 3M™ 08888 peut être utilisé en parallèle de l'application d'un patch ou après une réparation, lorsque le revêtement d'origine est endommagé. Il est conçu pour restaurer les composants légèrement texturés des pièces suivantes :

- Jupes avant/arrière
- Bas de caisse
- Parties inférieures des ailes

Caractéristiques majeures :

- Aérosol simple à appliquer
- Séchage rapide
- Grande rapidité d'application
- Résistance aux gravillons, aux intempéries et à l'eau
- Peut être peint
- Insonorisation
- Bonne adhérence sur la surface peinte
- Flexible

#### 3) Propriétés physiques

---

<b>Base</b>	Caoutchouc synthétique, résine
<b>Solvant</b>	White Spirit
<b>Gaz propulseur</b>	Éther diéthylique
<b>Teneur en matière sèche</b>	Environ 50 %
<b>Température d'utilisation</b>	5 °C à 35 °C
<b>Temps hors poussière</b>	Environ 15 minutes

---



# Fiche technique

Entrée en vigueur : 09/12/2019 Remplace : 27/01/1999

<b>Délai de mise en peinture</b>	30 minutes
<b>Conditions de stockage</b>	Conservez dans un endroit frais et sec. Pour un meilleur résultat, stockez et appliquez le mastic à température ambiante (15-30 °C). La température de stockage ne doit pas dépasser 50 °C.
<b>Durée de conservation</b>	18 mois à compter de sa date de fabrication dans des conditions normales de stockage. Consultez le numéro du lot et la date limite d'utilisation optimale sur l'aérosol.

## 4) Consignes d'utilisation

### 1-Préparation

Toutes les surfaces à revêtir doivent être sèches et exemptes de toute trace de poussière, d'huile, de graisse, etc. Le métal nu doit être traité avec un apprêt approprié.

**AVERTISSEMENT** : agitez toujours la bombe pendant au moins une minute avant usage jusqu'à ce que vous entendiez la bille se déplacer librement. Agitez fréquemment la bombe pendant son utilisation.

### 2-Méthode d'application

Maintenez l'aérosol en position verticale à une distance de 25-30 cm pendant la pulvérisation et pulvériser latéralement de manière rapide. Relâchez la buse à l'issue de chaque passe. Appliquez uniformément en 2-3 couches pour former un revêtement épais et laissez sécher pendant 30-45 secondes entre les couches.

Le revêtement va sécher pour offrir une finition légèrement texturée.

Peignez une demi-heure à 1 heure après, selon les conditions de réticulation.

**AVERTISSEMENT** : Après la vaporisation, purgez la buse en retournant la bombe et appuyez jusqu'à ce qu'elle soit propre.

## 5) Stockage

Stockez à température ambiante, dans une pièce de stockage des produits inflammables. Faites tourner les stocks selon la méthode du premier entré, premier sorti. La durée de conservation de ce produit en cas de stockage dans les conditions recommandées, dans les récipients d'origine non ouverts, est indiquée sur le récipient. Utilisez dans une zone bien aérée.



## 6) Sécurité

Consultez la fiche technique de données de sécurité ou contactez votre département toxicologie 3M.

**Le revêtement anti-gravillons en aérosol 3M 08888 est destiné à un USAGE PROFESSIONNEL UNIQUEMENT.**

## 7) Clause de non-responsabilité

L'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisée que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé.

Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur.

Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispensent pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle.

Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

Plus d'informations sur la santé et la sécurité

3M (Suisse) S.à r.l. Systèmes de Réparation pour l'Automobile Eggstrasse 93 CH-8803 Rüschlikon  Tél: +41 44 724 91 21 <a href="mailto:3M-auto-ch@mmm.com">3M-auto-ch@mmm.com</a>	3M France 1 Parvis de l'Innovation CS 20203 95006 Cergy-Pontoise France  Tel : +33 (0)1 30 31 61 61 <a href="mailto:3M.contact.fr@mmm.com">3M.contact.fr@mmm.com</a>	3M Belgium bvba/sprl Automotive Aftermarket Division Hermeslaan 7 1831 Diegem Belgium
---	---	--



## Fiche technique

Entrée en vigueur : 09/12/2019 Remplace : 27/01/1999

<a href="http://www.3M-autoinfo.ch">www.3M-autoinfo.ch</a>	<a href="http://www.3M.com/fr/repauto">www.3M.com/fr/repauto</a>	Tel. +32(0)27225111 <a href="mailto:3MRepaAuto@engage.3M.com">3MRepaAuto@engage.3M.com</a> <a href="http://www.autocarrosserie.be">www.autocarrosserie.be</a>
<b>3M AFRIQUE FRANCOPHONE</b> Société à responsabilité limitée Au capital de 19.756.400 Dirhams,  Siège Social: ZF Ksar Almajaz Bureau 6 Plateforme Lot n°2 Immeuble 4 zénith Tanger, R.C : 74327, I.F. : 18745050	<b>3M MAROC</b> Société à responsabilité limitée Au capital de 18.000.000 de Dirhams, Siège Social: 33, lot la colline II Sidi Maarouf - Casablanca R.C:78517, I.F.: 1084514 Morocco	

© 3M 2019. 3M est une marque déposée de la société 3M. Tous droits réservés